فرکوتایل

FARCO TILE F10

پودر بندکشی برپایه سیمان جهت کف و دیوار در محیطهای داخلی و خارجی

مشخصات

ترکیب آماده برپایه سیمان، فیلرهای معدنی، پیگمنت های رنگی، افزودنیهای اصلاح کننده و ترکیبات پلیمری جهت بندکشی کف و دیوار

- **آماده به مصرف است، با آب مخلوط و خمیر حاصله با ماله بندکشی قابل اجرا میباشد.**
- **پس از گیرش در برابر آب مقاوم میگردد.**
- **چسبندگی فوق العاده به جداره سنگ و کاشی دارد .**

موارد استفاده

جهت بندکشی انواع کاشی، موزائیک، سرامیک، سنگ و آجرهای های شیشه ای در: آشپز خانه و حمام و رختشوی خانه های خانگی و صنعتی، استخر های شنا، آبریزگاهها و سالنهای عمومی

مزایای استفاده از F10

- اجرای آسان، بدون افت، چسبندگی بالا
- مقاوم در مقابل آب و مقاوم در مقابل سیکل های یخبندان

طریقه ساخت و اجرا

- پس از نصب کاشی و اطمینان از گیرش اولیه مطابق با دستورالعمل بروشورهای BK1 و BK2 و BK2F و AK5 بندکشی آغاز میگردد.
- زمان بندکشی آلودگی احتمالی از داخل بند زدوده گردد.
- دارای چسبندگی فوق العاده میباشد، بنابراین در بند کشی های دوغابی و روان میبایستی پس از دوغاب ریزی به سرعت تمیز گردد.
- در دمای بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد مطابق با شرایط ملات های سیمان قابل اجرا است.
- برای دوغاب ریزی روان از پودر بندکشی F14 که روانی بهتری دارد استفاده شود.
- برای بندکشی های با بند از ۳ تا ۱۵ میلیمتر از خمیر سفت F10 استفاده میگردد.
- غلظت ملات بندکشی در حدی تعیین شود که به دست و ماله بندکشی نچسبد.
- ملات بندکشی برای حداکثر یک ساعت مخلوط شود.
- قبل از بندکشی کاشی، بند کاشی با اسفنج مرطوب و تمیز شود و در زمان صاف کردن ملات بندکشی، ماله بندکشی با اسفنج یا پارچه نمدار مرطوب و تمیز شود.
- ماله بندکشی را برای صاف کردن خمیر بندکشی با زاویه ۴۵ درجه روی بند کشیده شود.
- میزان مصرف با محاسبه حجم (ابعاد بند) و وزن مخصوص خمیر F10 برآورد میگردد.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

ترکیب	سیمانی
رنگ	مطابق با سفارش
حالت فیزیکی	پودر
PH	قلیایی
وزن مخصوص	1.53 ± 0.02
وزن مخصوص خمیر آماده	1.9 ± 0.02

بسته بندی

F10 درکیسه های ۵ کیلوگرمی عرضه میشود.

انبار داری و عمر نگهداری

در شرایط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد و محیط خشک در بسته بندی اولیه قابل نگهداری تا ۶ ماه میباشد.

SHIMI SAKHTEMAN
WWW.SHIMISAKHTEMAN.NET

کلینیک ساختمانی
دیـــــــار آرا